

Isodur L-75

Nombre químico: Polímero de diisocianato de tolueno

Solvente: Etilacetato

Definición del material

Contenido de NCO: $13.3 \pm 0.4 \%$

Contenido del monómero: $< 0.5 \%$

Contenido no volátil: $75 \pm 2 \%$

Aplicación

Isodur L-75 es un agente de entrecruzamiento que se puede usar con poliésteres, poliéteres y poliacrilatos. Sin embargo, no es apto para aplicaciones alifáticas y alcohólicas. Es especialmente adecuado en revestimientos para muebles y productos de compuestos de madera, así como metal, plásticos y composites minerales. Como agente de unión, Isodur L-75 aumenta la resistencia a los solventes y aceites aromáticos, así como ofrece una buena estabilidad en regímenes de temperatura más alta.

Información de uso

Después de agregar Isodur L-75 a una formulación adhesiva o de revestimiento, la mezcla debe usarse dentro de su vida útil. La vida útil depende del contenido de polímero, así como de otros ingredientes como antioxidantes, resinas, plastificantes, solventes, etc. Esta vida útil puede variar desde varias horas hasta un día.

Manipulación, almacenamiento y envasado

El procesamiento y uso de Isodur L-75 requiere un conocimiento técnico y profesional adecuado. Por favor consulte la hoja de datos de seguridad y observe las regulaciones de seguridad locales. Se deben observar los

requisitos legales vigentes en su país, especialmente en la prevención de accidentes, higiene laboral y derechos de patente.

Isodur L-75 debe almacenarse en sus contenedores originales sellados a temperaturas de 0 a 25°C. Correctamente almacenado es estable por un mínimo de seis meses. Si se almacena o transporta a bajas temperaturas, pueden formarse depósitos, pero deberían re-disolverse al agitarlos a temperatura ambiente.

Tamaños de paquete disponibles para Isodur L-75:

- Tambores de 180 kg
- Tambores de 50 kg
- Botellas de aluminio de 0.75 kg
- Botellas de plástico de 0.75 kg

Información Reguladora

Registrado en REACH de la UE: Sí

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2023-09-22 / 2a84

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ningún responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-I75>
(<https://es.kautschuk.com/products/adhesives/isodur-I75>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **kautschuk.com/products/adhesives/isodur-I75** (**<https://kautschuk.com/products/adhesives/isodur-I75>**)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**