

IsoQure[®] DMP-30

Nombre químico: Tris(dimetilaminometil)fenol

Número CAS: 90-72-2

EC-No. : 202-013-9

Definición del Material

Apariencia: Líquido de color amarillo pálido

Pureza: Mín. 96%

Fórmula: C₁₅H₂₇N₃O

Peso molecular: 265.39 g/mol

Índice-No. : 603-069-00-0

Valor de amina: 600 a 630 mgKOH/g

Aplicación

IsoQure[®] DMP-30 es adecuado como acelerador y endurecedor en sistemas de resina epoxi, especialmente en la producción de membranas y en procesos de pultrusión donde los materiales de refuerzo como las fibras se impregnan primero con resina y luego se pasan a través de una matriz estacionaria caliente.

IsoQure[®] DMP-30 también puede ser utilizado en la producción de espumas de poliisocianurato rígidas donde actúa como un catalizador de trimerización de acción retardada y se utiliza típicamente en conjunción con otros agentes a base de amina.

Manipulación, Almacenamiento y Empaquetado

El procesamiento y uso de IsoQure® DMP-30 requiere un conocimiento técnico y profesional adecuado. Por favor, consulte la hoja de datos de seguridad y observe las normativas de seguridad locales. Las normativas legales de su país, especialmente de prevención de accidentes, higiene laboral y derechos de patente, deben ser respetadas.

IsoQure® DMP-30 debe ser almacenado en contenedores originales bien sellados, en un lugar fresco y seco, por debajo de 28°C. Si se almacena correctamente, es estable durante al menos un año.

Seguridad

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite la inhalación de vapores o nieblas. Mantenga el recipiente cerrado herméticamente en un lugar seco y bien ventilado. Los contenedores que se abren deben ser cuidadosamente sellados y mantenidos en posición vertical para prevenir fugas. Clase de almacenamiento (TRGS 510): Materiales peligrosos, inflamables y corrosivos.

Información Regulatoria

Registrado en EU REACH: No (por determinar)

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2020-10-28 / ef4e

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ningún responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y](#)

[condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30>

(<https://es.kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30>)

☐☐ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: [**kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30**](https://kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30) ([**https://kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30**](https://kautschuk.com/products/epoxy/isoquire-dmp-30))

© 2001-2024 **Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: [**info@kautschuk.com \(mailto:info@kautschuk.com\)**](mailto:info@kautschuk.com)

[**Status \(/status\)**](#) · [**Policies \(/info\)**](#) · [**Privacy \(/info/privacy\)**](#) · [**Terms \(/info/toc\)**](#) · [**Imprint \(/info/imprint\)**](#)