

IsoQure[®] UR 500 LER 50

IsoQure UR-500 LER 50 es una pasta del 50 % de IsoQure UR 500 en una resina epoxi líquida de bisfenol-A y acelera la reacción de los grupos epoxi con la dicianodiamida. El tamaño de partícula de los sólidos por debajo de 10 µm asegura la dispersión homogénea del acelerador en las resinas epoxi curables al calor, principalmente utilizadas para aplicaciones de preimpregnado y adhesivo sin disolventes.

Definición del Material

Aspecto: Pasta blanca

Contenido: IsoQure UR 500 49% - 51%

Tamaño de Partículas (98%): < 10 µm

Contenido de Agua: < 0,4%

Peso por equivalente de epoxi: 360-390 g/EP-Equ.

Viscosidad: 1200 - 2500 Pa*s (ISO 3219, 20°C, 1/s)

Manejo, Almacenamiento y Empaquetado

El material se empaqueta en tambores de 25kg y los contenedores originales bien cerrados deben almacenarse en un ambiente limpio y seco. Las condiciones recomendadas de temperatura son de -18 a 0°C. El almacenamiento puede llevar a la cristalización de la pasta. La exposición a un máximo de 40°C durante 6-8 horas licuará el material para su correcta utilización. Bajo las condiciones de almacenamiento recomendadas, el producto mostrará una vida útil de 12 meses a partir de la fecha de producción.

Información Regulatoria

Registrado en EU REACH: Sí

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2020-09-10 / d335

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ninguna responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-ler-50>

(<https://es.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-ler-50>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-ler-50** (**<https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-ler-50>**)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**