

IsoQure[®] UR 500 WB

N,N''-(4-metil-m-fenileno)bis[N',N'-dimetilurea] / TDI Uron

Número CAS: 17526-94-2

Contenido: Aprox. 80%

N,N''-(2-metil-m-fenileno)bis[N',N'-dimetilurea] / TDI Uron

Número CAS: 17607-23-7

Contenido: Aprox. 20%

Definición del material

Apariencia: Polvo de blanco a canela

Punto de fusión, inicial: Min. 176°C

Pureza: Min. 95%

Peso molecular: 264, 3

Aplicación

Los endurecedores de dicianodiamida ofrecen excelentes propiedades mecánicas y eléctricas, buen procesamiento y una larga vida útil de las formulaciones de resina epoxi terminadas. Sin embargo, las temperaturas de curado necesarias de ~ 200°C son demasiado altas para la mayoría de las aplicaciones. IsoQure[®] UR 500 WB es un acelerador latente que reduce significativamente la temperatura de curado necesaria (por encima de 130°C, se logran ciclos de curado cortos) y no sacrifica la vida útil del compuesto. IsoQure[®] UR 500 WB es el acelerador UR más reactivo.

Las aplicaciones se extienden desde laminados para placas de circuito eléctrico hasta recubrimientos en polvo, desde adhesivos estructurales hasta compuestos de fibra de carbono de alta tecnología.

IsoQure® UR 500 WB es una versión de nuestro producto IsoQure® UR 500 que está optimizada para aplicaciones especialmente sensibles a las imperfecciones microscópicas y las variaciones de la temperatura de procesamiento.

Reacción

IsoQure® UR 500 WB se descompone bajo calor para formar dos grupos NCO- (isocianato-) y dimetilamina catalíticamente activa. La dimetilamina acelera el curado del epoxi y los isocianatos reaccionan con los epoxis para formar enlaces adicionales a través de oxazolidinonas. IsoQure® 500 es más activo que IsoQure® 200 o IsoQure® 300.

Manejo, Almacenamiento y Empaquetado

El procesamiento y uso de IsoQure® UR 500 WB requiere un conocimiento técnico y profesional adecuado. Por favor, consulte la hoja de datos de seguridad y observe las regulaciones de seguridad locales.

Las requisitos legales vigentes en su país, especialmente en la prevención de accidentes, higiene laboral y derechos de patente deben ser observados.

IsoQure® UR 500 WB debe almacenarse en contenedores originales bien sellados en un lugar fresco y seco por debajo de 28°C. Almacenado adecuadamente, la vida útil de IsoQure® UR 500 WB es de 6 meses después de la fecha de entrega.

El tamaño estándar del paquete es de 15 kg en cajas; 180 kg en un palé.

Información reglamentaria

Registrado en el REACH de la UE: Sí

Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

Descargo de responsabilidad / Condiciones

Revision: 2024-01-26 / df1d



Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ningún responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-wb>
(<https://es.kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-wb>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-wb** (**<https://kautschuk.com/products/epoxy/ur/isoquire-ur-500-wb>**)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **info@kautschuk.com** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

[Status \(/status\)](#) · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**