

## Isolan AHT

### Definición del Material

**Apariencia:** Líquido blanco lechoso

**Contenido sólido:** 42.0 - 44.0 %

**Viscosidad de Brookfield (25°C):** Max 500 mPa.s

**Valor de pH:** 8.0 - 9.0

### Aplicación

Isolan AHT es una solución acrílica auto-reticulante adecuada para la elaboración de imprimaciones transparentes o teñidas, así como selladores aptos para suprimir la filtración de manchas. No hay necesidad de incorporar óxido de zinc en estas mezclas. Las películas producidas con Isolan AHT presentan una buena lijabilidad y una impresionante resistencia al rayado.

### Almacenamiento

El rango óptimo de temperatura para su almacenamiento y manejo es de 5 °C a 30 °C. El producto debe estar protegido del calor y las heladas para mantener su viabilidad. Los contenedores no deben ser reabastecidos después de haber sido abiertos. Si se almacena correctamente, Isolan AHT es estable por lo menos durante 12 meses después de que el envío ha salido de nuestro almacén.

### Embalaje

Isolan AHT está disponible en IBCs (1000kg cada uno) y tambores (210kg cada uno). El pedido mínimo son 2 palés con 8 tambores cada uno o 1 IBC.

### Información Reguladora

**Registrado en REACH de la UE:** No aplicable

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2023-09-22 / 87b1

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ninguna responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>  
(<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **[kautschuk.com/products/textile/isolan-aht](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht)**  
**<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>**

© **2001-2024 Kautschuk Group** · Isochem Limited · 340 Queen's Road,  
Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**