

## Isolan PTC-C

### Definición del Material

**Identidad química:** Poliuretano alifático acuoso, basado en policarbonato

**Apariencia:** Líquido blanco lechoso translúcido

**Contenido sólido:** 34.0 - 37.0 %

**Viscosidad de Brookfield (25°C):** Máx 100 mPa.s

**Valor pH:** Aprox. 8.0

**Densidad:** 1.03g/cm<sup>3</sup>

**Contenido de VOC:** Aprox. 6.1 %

### Aplicación

Isolan PTC-C es una dispersión acuosa de un poliuretano alifático arraigado en policarbonato. Está diseñado específicamente como un aglutinante de capa superior de alta gama adecuado para procesos de revestimiento rotograbado o por transferencia.

Isolan PTC-C proporciona un tacto seco, excepcional brillo, claridad, nivelación óptima, y exhibe una notable resistencia a la abrasión y a la hidrólisis.

### Almacenamiento

El rango óptimo de temperatura de almacenamiento y manejo es de 5 °C a 30 °C. El producto debe estar protegido del calor y la helada para mantener su viabilidad. Los contenedores no deben ser rellenados después de haber sido abiertos. Si se almacena correctamente, Isolan PTC-C es estable durante al menos 12 meses después de que el envío ha salido de nuestro almacén.

### Embalaje

Isolan PTC-C está disponible en IBCs (1000kg cada uno) y tambores (210kg cada uno). Los pedidos mínimos (MoQ) son 2 pallets con 8 tambores cada uno o 1 IBC.

## Información Regulatoria

**Registro REACH de la UE:** No aplicable

## Availability

- Americas (United States, Canada, South America)
- APAC (Asia-Pacific)
- ANZ (Australia, New Zealand)
- EU (European Union)
- PRC (People's Republic of China)
- UK (United Kingdom)

## Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2023-09-20 / 9d67

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o asesoramiento es proporcionado por nosotros de buena fe, sin garantía o reclamo ilimitado de aptitud para una aplicación específica. Vendemos solo a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto para investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está dentro de la única responsabilidad del usuario. Kautschuk-Group no acepta ningún responsabilidad por daños incurridos. Se aplican nuestros [Términos y condiciones \(/info/toc\)](#) generales.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil declarados son valores garantizados mínimos para un período a partir del día del envío. Después de que este período ha expirado, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy posiblemente todavía esté dentro de las especificaciones. Para obtener más información, consulte nuestra [Política de vida útil \(/info/shelflife\)](#).

Para actualizaciones sobre la información del producto, por favor revise esta página web con regularidad:

<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>  
(<https://es.kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>)

□□ Esta es una versión traducida de nuestra información y contenido original del producto, proporcionada para su comodidad. Aunque cuidamos mucho nuestro contenido traducido, pueden producirse errores y ambigüedades. Para obtener información actualizada y canónica sobre este tema, le remitimos a nuestra versión internacional: **[kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c](https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c)** (**<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-ptc-c>**)

© 2001-2024 Kautschuk Group · Isochem Limited · 340 Queen's Road, Central, · Hong Kong, SAR

For inquiries, contact: **[info@kautschuk.com](mailto:info@kautschuk.com)** (**<mailto:info@kautschuk.com>**)

**[Status \(/status\)](#)** · **[Policies \(/info\)](#)** · **[Privacy \(/info/privacy\)](#)** · **[Terms \(/info/toc\)](#)** · **[Imprint \(/info/imprint\)](#)**