



Isolan AHT

Technical Data Sheet

Isolan AHT

Definición del Material

Apariencia: Líquido blanco lechoso

Contenido sólido: 42.0 - 44.0 %

Viscosidad de Brookfield [25°C]: Max 500 mPa.s

Valor de pH: 8.0 - 9.0

Aplicación

Isolan AHT es una solución acrílica auto-reticulante adecuada para la elaboración de imprimaciones transparentes o teñidas, así como selladores aptos para suprimir la filtración de manchas. No hay necesidad de incorporar óxido de zinc en estas mezclas. Las películas producidas con Isolan AHT presentan una buena lijabilidad y una impresionante resistencia al rayado.

Almacenamiento

El rango óptimo de temperatura para su almacenamiento y manejo es de 5 °C a 30 °C. El producto debe estar protegido del calor y las heladas para mantener su viabilidad. Los contenedores no deben ser reabastecidos después de haber sido abiertos. Si se almacena correctamente, Isolan AHT es estable por lo menos durante 12 meses después de que el envío ha salido de nuestro almacén.

Embalaje

Isolan AHT está disponible en IBCs [1000kg cada uno] y tambores [210kg cada uno]. El pedido mínimo son 2 palés con 8 tambores cada uno o 1 IBC.

Información Reguladora

Registrado en REACH de la UE: No aplicable

Availability

- Americas [United States, Canada, South America]
- APAC [Asia-Pacific]
- ANZ [Australia, New Zealand]
- EU [European Union]
- PRC [People's Republic of China]
- UK [United Kingdom]

Descargo de responsabilidad / Condiciones



Revision: 2026-07-06 / 00cf

Nos esforzamos por ser precisos en toda nuestra documentación. Sin embargo, cualquier información o consejo se proporciona por nosotros de buena fe, sin garantía ni afirmación ilimitada de idoneidad para una aplicación específica. Vendemos únicamente a usuarios industriales calificados. La responsabilidad recae en el usuario del producto de investigar cuidadosamente y luego probar continuamente el producto y sus procedimientos de aplicación dentro del contexto de su uso específico. El uso de nuestros productos y datos requiere diligencia y cuidado, y está bajo la exclusiva responsabilidad del usuario. Kautschuk Group no acepta ninguna responsabilidad por los daños ocasionados. Nuestras Términos y Condiciones generales se aplican.

Los tiempos de almacenamiento y vida útil indicados son valores mínimos garantizados para un período que comienza el día del envío. Una vez transcurrido este período, el producto requiere pruebas adicionales de control de calidad, pero muy bien puede seguir estando dentro de la especificación. Para más información, consulte nuestra Política de Vida Útil.

Para actualizaciones sobre la información del producto, consulte esta página web con regularidad:

<https://kautschuk.com/products/textile/isolan-aht>